

Ficha técnica

Pavidren

Pavimento permeável

Descrição:	Resina epóxi bi-componente agregada com inertes
Utilizações:	Pavimento pedonal e automóvel
Propriedades físicas e químicas:	Permeabilidade - 100% Resistência à compressão - 23.08 Mpa Resistência à flexão – 9.43 Mpa Viscosidade – 0 Não toxico Cheiro – Inodoro Inertes – 2 a 6mm Resistente ao gelo e degelo Resistente aos U.V.
Instalação:	Espessura de 2,5cm para utilização pedonal Espessura de 4cm para utilização automóvel Juntas de dilatação de 5 em 5m Sobre caixa drenante de brita
Aplicação:	Temperatura mínima de 10°C, num período mínimo de 4 horas Ausência de pluviosidade na aplicação
Tempo para uso:	Utilização pedonal – 24 horas Utilização Automóvel – 48 horas
Informação ecológica:	Não liberta qualquer tipo de elementos nocivo ao meio ambiente
Armazenagem e conservação:	Armazenar o produto em local seco, com temperaturas entre os 5°C e 40°C.